



Materiály pro vakuové balení a obalová technika

TECHNICKÝ LIST/ TECHNICAL DATA SHEET

Název výrobku:	Sáček PA/PE H06 066/variabilní rozměr standart	Product name:	The bag PA/PE H06 066/variable size standart
Probarvení:	Čirý, modrý, bílý	Color:	Transparent, blue, white
Popis:	Vícevrstvá fólie ve struktuře PA/PE/PA/PE	Description:	The multilayer film structure of PA/PE/PA/PE
Aplikace:	Obalové materiály	Application:	Packaging materials

Vlastnosti výrobku Product characteristics					
		Jednotka Unit	Hodnota Value		Zkušební metoda Testing standard
Celková tloušťka / Total thickness		μm	66		
Tolerance jmenovité tloušťky Nominal thickness tolerance		%	±10		
Finální šířka / Final width		mm	variabilní rozměr/ variable size		
Tolerance šířky/ Nominal width tolerance		mm	±10		
Finální výška/ Final height		mm	variabilní rozměr/ variable size		
Tolerance výšky/ Nominal height tolerance		mm	±10		
Plošná hmotnost/ Square weight		g/m ²	64,75		
Výtěžnost/ Yield		m ² /kg	15,44		
Tolerance plošné hmotnosti/ Square weight tolerance		%	±10		
Hustota/ Density		g/cm ³	0,981		
Pevnost v tahu/ Tensile strength	podél	MPa	min. 35		ČSN EN ISO 527-3
	napříč	MPa	min. 30		ČSN EN ISO 527-3
Poměrné prodloužení při přetržení/ Elongation at break	podél	%	min. 400		ČSN EN ISO 527-3
	napříč	%	min. 450		ČSN EN ISO 527-3
Rozsah tepelné svařitelnosti/ The range of thermal weldability		°C	125-160 Pevnost sváru závisí na typu svařovacího zařízení, svařovací teplotě, době svařování, přitlaku apod. Seal strength is dependent on the type of sealing device, sealing temperature, time of sealing and pressure		
Teplotní odolnost/ Thermal resistance		°C	70°C		
Trvanlivost fólie/ Shelf life of film			6 měsíců		
Objemová/množstevní tolerance Quantitative tolerance		%	0-200 kg ± 25 % 201-500 kg ± 20% nad 501 kg ± 10%	0-200 kg ± 25 % 201-500 kg ± 20% above 501 kg ± 10%	
Paletizace/ Palletizing	Dřevěná paleta, hmotnost palety nepřesáhne hmotnost 500 kg Wooden pallet, pallet weight does not exceed 500 kg weight				
Balení/ Packing	Výrobky jsou baleny v sáčcích PE a papírových krabicích, uloženy na paletu. Celá paleta je překryta PE fólií a stažena stretch fólií, která chrání výrobek před vlivem povětrnostních podmínek. Paleta je stažena plastovou páskou. The products are packed in PE bags and paper boxes, placed on a pallet. The whole pallet is covered with PE film and stretch film, which protects the product from weather conditions. The pallet is secured with plastic tape.				
Skladovací podmínky/ Storage conditions	Doporučeno skladovat podle ČSN 640090 Skladování výrobků z plastů při teplotě +5°C až +25°C v suchém skladu Recommendations stored according to ČSN 640 090 Storage of plastic at + 5 ° C to + 25 ° C in a dry warehouse				
Recyklační kategorie/ Recycling category/	jiné plasty / other plastics				7

*R. H. - relativní vlhkost/relative humidity

** MD – podélný směr/machine direction, TD – příčný směr/transverse direction

Nakládání s odpadem: Plastový odpad je zařazen do kategorie „O“ – ostatní odpad. Nekontaminovaný odpad je možné recyklovat nebo skládkovat. Při znečištění nebezpečnou látkou je nutná likvidace ve spalovně nebezpečných odpadů. /Waste disposal: Waste from foils is classified in the category “O” other waste. Non-contaminated waste may be recycled or dumped. In case of contamination with a hazardous substance, disposal in an incineration plant for dangerous waste is necessary.